

PRODUTO: ARGAMASSA BLOCO DE VIDRO 5kg

Remistura-se aplica-se um pano com o lado liso da desempenadeira e depois, frisa – se com seu lado denteado conforme procedimento normal de trabalho. Então a cada 5 minutos, assentar uma cerâmica. Passado outros 5 minutos, aplicar a segunda peça e assim por diante, de 5 em 5 minutos, ate encontrar o tempo ideal de trabalhabilidade. Descolar então estas peças, analisando-se o seu tardo e determinando o tempo máximo onde ainda há aderência da argamassa que garanta a sua plena aderência.

JUNTAS

Verificar na embalagem do fabricante da cerâmica ou azulejo qual o tamanho adequado das juntas de dilatação (espaçamento entre as juntas). Recomenda – se rejuntar só após 3 dias de assentamento cerâmico e jamais usar argamassa multiuso Indeflex ou outro material rico em cimento e sim os produtos específicos para tal acabamento.

SECAGEM E ESTABILIDADE

Pisos: para andar sobre piso recém – assentado, deve se colocar uma tabua no local se transita sobre ela. O trafego deve ser liberado após 14 dias.

Box de banheiro: Os revestimentos de locais que são diretamente expostos a água devem esperar 28 dias após o assentamento para a liberação do local e do seu efetivo uso. Deve se usar o rejunte especifico para estes casos.

CONSUMO E CARACATERISTICAS

O consumo de argamassa multiuso Indeflex varia entre 1 a 1,5 kg de material para 35x35 cm² de revestimento. A argamassa multiuso Indeflex reveste, então uma peça cerâmica de 35x35 cm². Não é necessário adicionar outros produtos (cimento, aditivo, catalisadores, etc.) para os serviços de revestimentos. O produto já vem pronto para uso e só deve ser misturado com água limpa.

- **COMPOSIÇÃO:** Cimento, aditivos especiais e agregados minerais.
- **DADOS TECNICOS:** Cimento, aditivos especiais e agregados minerais.

SUBSTRATO OU BASE

A parede a ser vestida deve estra no prumo e bem nivelada, com o emboço ou massa grossa preferivelmente sarrafeado, consolidado já há 14 dias, no mínimo. As superfícies lisas, mesmo antigas, contendo massa – fina, massa – corrida, gesso ou pintadas não dão aderência para qualquer argamassa colante. Nas peças cerâmicas grandes (acima de 20 x20) ou com reentrâncias e saliências maiores de 1 mm, deve-se fazer o uso da dupla camada de modo e preenchê-las, no momento da aplicação.



CNPJ: 06.996.742/0001-03
Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150
Serraria – Diadema – SP

4067-8545

95100-3029

indeflex@ig.com.br / indeflexmateriais@gmail.com



CONTRAPISO

Devera estar sarrafeado, nivelado e limpo, além de totalmente consolidado no mínimo há 14 dias.

PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA

Misturar 215 ml de água para 1kg de argamassa multiuso Indeflex, deixar descansar por 15 minutos. Passado este tempo, misturar novamente e aplicar sobre a superfície a ser revestida usando o lado liso da desempenadeira metálica abrindo um pano de 1 a 1,5 m² da área da parede. A seguir, frisar a argamassa com o lado DENTEADO da desempenadeira, num ângulo de cerca de 60 graus, traçando sulcos e cordões na argamassa.

ASSENTAMENTO

Logo em seguida, assentar o revestimento pressionados contra a superfície frisada e fixando – se batendo com um martelo de borracha, de modo que o tardoze fique totalmente colado.

Obs.: A peça cerâmica não deve ser molhada para o assentamento, mas deverá estar limpa, sem poeira, isenta de gordura. Aquela espécie de pó branco (engobe) que existe no verso de certos tipos de azulejos deve ser removida.

APLICAÇÃO

Argamassa Multiuso Indeflex é uma argamassa colante para revestimento cerâmicos de casas, residências, prédios, instalações comerciais e atendendo as exigências de resistência as solicitações mecânicas e termo higrométricas típicas de revestimento pode ser aplicada piso sobre piso etc.

TEMPO DE TRABALHO

Deve – se preparar uma quantidade de argamassa multiuso Indeflex para um período de ate 2h 30 mínimo de trabalho. Durante o serviço, fazer teste o toque, verificando com a ponta dos dedos se a argamassa ainda está úmida e colado. Não exceder o tempo de 15 minutos cada abertura de pano e aplicação das peças de cerâmicas. Deve se precaver contra insolação, calor ou vento, não excedendo em 10 minutos o tempo entre abertura do pano e aplicação das cerâmicas. Como há diferenças de clima e temperatura por todo o Brasil, além da sazonalidade (verão, inverno, etc) recomenda-se estipular o tempo de trabalhabilidade de argamassa multiuso Indeflex com um teste: Mistura – se a argamassa com água, esperam – se os 15 minutos de descanso.