



CNPJ: 06.996.742/0001-03
Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150
Serraria – Diadema – SP
4067-8545
95100-3029
indeflex@iq.com.br / indeflexmateriais@gmail.com



PRODUTO: GESSO COLA INDEFLEX 1kg

INDICADO PARA

Produto indicado para aplicação em AMBIENTES INTERNOS, para a colagem de molduras, sancas, blocos de gesso para divisórias, placas de gesso para forros, chapas de gesso acartonado para revestimento e reparos no geral.

SUPERFÍCIES PARA APLICAÇÃO

GEDSO COLA pode ser aplicado sobre gesso convencional ou acartonado, superfícies de concreto, bloco cerâmico e reboco.

PREPARADO DO PRODUTO

Utilizar aproximadamente 0,55 litros de água pura para 1kg de GEDSO COLA, polvilhando o produto sobre água. Misturar manual ou mecanicamente até obter uma massa homogênea com consistência pastosa, de cabeça para baixo. Tempo de utilização aproximadamente de 90 minutos.

APLICAÇÃO

Utilizar aproximadamente 0,55 litros de água pura para 1kg de GEDSO COLA, polvilhando o produto sobre água. Misturar manual ou mecanicamente até obter uma massa homogênea com consistência pastosa, de cabeça para baixo. Tempo de utilização aproximadamente de 90 minutos.

RENDIMENTO

GEDSO COLA tem um consumo variável de acordo com o tamanho da peça a ser fixada.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Em locais fechados é recomendável p uso de máscara no momento do polvilhamento do produto
- Utilize água e recipiente limpos para o preparo de GEDSO COLA.
- A superfície a ser aplicado GEDSO COLA deverá estar limpa e isenta de oleosidades.
- Caso a superfície não ofereça ancoragem segura, picotar antes da aplicação de GEDSO COLA.
- Não adicionar qualquer produto à mistura do GEDSO COLA.
- Descartar produto assim que a mistura começar a endurecer.



CNPJ: 06.996.742/0001-03
Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150
Serraria – Diadema – SP

4067-8545
95100-3029



indeflex@ig.com.br / indeflexmateriais@gmail.com



- Mantenha sempre o produto fora do alcance de crianças e animais.
- No caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância
- Ocorrendo ressecamento da pele pelo contato com produto lave com água e sabão neutro. Seque e aplique creme hidratante.
- Caso ocorra ingestão do produto, procure assistência médica imediatamente.

COMPOSIÇÃO

Sulfato de cálcio semi-hidratado ($\text{CaSO}_2 + 11/2\text{H}_2\text{O}$) agregados minerais de granulometria controlada e aditivos químicos. Densidade aparente 1,0 g/cm³.